

Información General

Tipo de placa	Placa CTP térmica (doble capa)
Solicitud	Impresión comercial y de periódicos de alta calidad
Sustrato	Aluminio litográfico granulado electroquímicamente y catódico
Aleación de aluminio	Aleación estándar 1050 y 1060
Revestimiento	Sistema de dos capas sensible a los infrarrojos, de acción positiva.
Indicador	0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40 (mm)
Ancho máximo de grano corto	1380 mm
Longitud de recorrido	Tinta ordinaria: 100.000 a 150.000 impresiones Tinta UV: 30.000 a 50.000 impresiones UV

Exposición

Preparadores de placas	Kodak: Marcador de tendencias/Lotem/Magnus Fuji: T900HS Heidelberg: mejor armador/supra colocador Luscher:Xpose Plate setter Pantalla: PT-R Creo: Scitex
Energía de exposición	100-120 mJ/cm ²
Sensibilidad espectral	800-850 nm - Picos
Resolución	1-99% a 200 LPI
Capacidad FM	Estocástico de 20 micras
Color de la imagen	Azul verde a verde pálido

Desarrollo

Procesador	Todo de tipo de marcas
Desarrolladora	Kodak Gold Star o nuestra desarrolladora Lecai DP-11
Temperatura de procesamiento	23 °C +/- -2 °C
Tiempo de desarrollo	25 sec +/- 5 sec
Suplemento dinámico	80 -120 ml/m ²

Almacenamiento y manipulación

Luz de seguridad	Manejo a la luz del día
Duración	18 meses en las condiciones de almacenamiento recomendadas
Almacenamiento y manipulación	Almacenar en un ambiente fresco y seco, alejado del frío, calor y humedad excesivos.