

Información general

Tipo de placa	Placa CTP térmica sin proceso
Solicitud	Impresión comercial y de periódicos de alta calidad
Sustrato	Aluminio litográfico granulado electroquímicamente y catódico
Aleación de aluminio	Aleación estándar 1050 y 1060
Revestimiento	Sensible a infrarrojos, acción negativa
Indicador	0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 (mm)
Ancho máximo de grano corto	1380 mm
Duración de la carrera	Tinta ordinaria: 80,000 a 100,000 impresiones

Exposición

Preparadores de platos	Kodak: Trendsetter/Lotem/Magnus Fuji: Javelin T9000HS Heidelberg: Top setter/Supra setter Luscher: Xpose Plate Setter Screem: PT-R Creo: Scitex
Energía de exposición	130-150mJ/cm ²
Sensibilidad espectral	800-850 nm - Picos
Resolución	1 - 99% a 300 LPI
Capacidad FM	Estocástico de 20 micras
Color de la imagen	Estocástico de 20 micras

Almacenamiento y manipulación

Luz de seguridad	Manipular bajo luz de seguridad amarilla (libre de rayos UV)
Duración	6 meses en las condiciones de almacenamiento recomendadas
Almacenamiento y manipulación	Almacenar en un ambiente fresco y seco, alejado del frío, calor y humedad excesivos.