

Información General

Tipo de placa	Placa PS positiva
Solicitud	Impresión comercial y de periódicos
Sustrato	Aluminio litográfico granulado electroquímicamente y tratado
Aleación de aluminio	Aleación estándar 1050 y 1060
Revestimiento	Sensible a infrarrojo (IR), de acción positiva
Indicador	0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 mm
Ancho máximo de grano corto	1380 mm
Longitud de recorrido	Sin hornear: 50,000 a 80,000 impresiones Horneada: Más de 100,000 impresiones

Exposición

Potencia de luz	3000 - 5000 W
Energía de exposición	130 - 180 mJ/m ²
Resolución	2% - 98% a 200 LPI
Longitud de onda fotosensible	320 - 405 nm
Color de recubrimiento	Verde

Desarrollo

Procesador	Compatible con todas las marcas o manual
Revelador	Kodak Gold Star, Lecaí PS o revelador de Na ₂ SiO ₃ al 4%
Temperatura de procesamiento	23 °C +/- 2 °C
Tiempo de desarrollo	25 sec +/- 5 sec

Almacenamiento y manipulación

Luz de seguridad	Manipular bajo luz amarilla (libre de UV)
Vida útil	18 meses en las condiciones de almacenamiento recomendadas
Empaque	Disponible en todos los formatos estándar, incluyendo opciones de empaque a granel como el empaque API
Almacenamiento y manejo	Almacenar en un ambiente fresco y seco, lejos del frío calor y humedad excesivos.